

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Sika BlackSeal®-1

Строительный герметик на битумной основе

## ОПИСАНИЕ

Sika BlackSeal®-1 является однокомпонентным строительным герметиком на битумной основе с хорошей адгезией к большинству строительных материалов.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Sika BlackSeal®-1 предназначен для наружной герметизации и ремонта швов и примыканий в кровлях, заглубленных конструкциях, наружных стенах и прочих строительных конструкциях.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Клеится к большинству оснований
- Не требует предварительного грунтования
- Прост в применении
- Может наноситься на влажные непористые основания

## ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

|                            |                                                                                                                                            |              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Химическая основа          | На основе битума                                                                                                                           |              |
| Упаковка                   | картриджи по 300 мл, 12 картриджей в коробке<br>тубы по 600 мл, 20 туб в коробке                                                           |              |
| Цвет                       | Черный                                                                                                                                     |              |
| Срок годности              | Sika BlackSeal®-1 хранится 12 месяцев с даты производства при условии хранения в неповрежденной, заводской упаковке в надлежащих условиях. |              |
| Условия хранения           | Sika BlackSeal®-1 должен храниться в сухих условиях, защищенным от прямых солнечных лучей и при температуре от +5 °C до +25 °C.            |              |
| Плотность                  | ~1,30 кг/л                                                                                                                                 | (ISO 1183-1) |
| Содержание сухого вещества | ~85 %                                                                                                                                      |              |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Температура эксплуатации | от -20 °C до +70 °C |
|--------------------------|---------------------|

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|                     |                               |            |
|---------------------|-------------------------------|------------|
| Оползание           | < 3 мм (20 мм профиль, 23 °C) | (ISO 7390) |
| Температура воздуха | от +5 °C до +40 °C            |            |

Техническое описание продукта

Sika BlackSeal®-1

Сентябрь 2017, Версия 01.01

020511080000000011

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным и однородным, чистым, сухим, без загрязнений, пыли и слабо держащихся частиц. Краска, цементное молочко и другие вещества снижающие адгезию должны быть удалены.

### СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Sika BlackSeal®-1 поставляется в готовом к применению виде.

Поместите картридж в пистолет для герметиков и выдавите Sika BlackSeal®-1 в шов, добиваясь сплошного контакта герметика с краями шва и избегая образования воздушных пузырей. Sika BlackSeal®-1 необходимо плотно вдавить в шов для получения максимальной адгезии.

Рекомендуется применять малярный скотч для создания ровного шва. Удаляйте скотч до начала полимеризации герметика. Используйте подходящий состав для обработки герметика (например Sika® Tooling Agent N) для заглаживания поверхности. Неприменяйте составы, содержащие растворители. Для соединения внахлест применяйте достаточное количество Sika BlackSeal®-1, необходимое для перекрытия зазора, после чего сожмите поверхности соединяемых материалов таким образом, чтобы между ними осталась пленка из герметика толщиной 2 мм.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Очистите инструменты и оборудование сразу после использования при помощи Colma Cleaner или Sika® TopClean T. Полимеризовавшийся материал удаляется только механически.

## ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Паспорт безопасности

## ОГРАНИЧЕНИЯ

- Sika BlackSeal®-1 не подлежит окрашиванию.
- Не применять Sika BlackSeal®-1 в швах, погружаемых в воду.
- Не применять Sika BlackSeal®-1 для герметизации стекла.
- Не применять Sika BlackSeal®-1 для герметизации швов внутри и вокруг бассейнов.
- Не применять Sika BlackSeal®-1 с натуральным камнем.
- Не применять Sika BlackSeal®-1 в контакте с другими герметиками и клеями.

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического

описания материала для конкретного продукта,  
экземпляры которой могут быть высланы по запро-  
су.

**ООО «Зика»**

141730, г. Лобня,  
Тел.: +7 (495) 5 777 333  
Факс. +7 (495) 5 777 331  
[www.sika.ru](http://www.sika.ru)



**Техническое описание продукта**  
**Sika BlackSeal®-1**  
Сентябрь 2017, Версия 01.01  
020511080000000011

SikaBlackSeal-1-ru-RU-(09-2017)-1-1.pdf

